



# Tehnilised andmed

## Gerband 186 *hermetic*

Eriteip aurutõkete liimimiseks

Gerband 186 hermetic on eriti hea nakketugevusega rebenemis-, tuule- ja õhukindel eriteip. Seda kasutatakse aurutõkete, PE- ja alumiiniumkanga, jõupaberi, PP-fliisi ning jäikade puitplaatide liimimiseks.

UV-lakk

Polüetüleenkile

Eripaber

Polüakrülaatlaim

Silikonpaber

### Toote kirjeldus

#### Alusmaterjal

- Polüetüleenkilega kaetud eripaber
- Tuule- ja õhukindel DIN 4108-7 järgi
- Nii piki- kui ka ristisuunas rebenemiskindel
- Pehme ja painduv
- Vett tõrjuva pealispinnaga

#### Liimaine

- Puhas akrülaatlaim
- Eriti suure nakketugevusega
- Väga suure pinnanakkuvusega

#### Katteriba

- Silikonpaber

#### Eriomadused

- Suurepärase vastupidavuse vananemisele
- Saab kasutada ka madalatel temperatuuridel
- Käega rebitav

#### Värvus

- Valge
- Alates 25 000 m<sup>2</sup> on mistahes värv saadaval (k.a ühevärvitrükk)
- Võimalik trükkida konkreetse ettevõtte logodega

### Kasutusala

- Nii auru- kui ka õhutõkete läbiviikude ja liitekohtade õhukindel liimimine ning sulgemine DIN 4108-7 järgi.
- Soovitame kasutada sellistel pindadel nagu siledad või veidi karedad PE-kangad, vahatamata jõupaber, alumiiniumkangad, PP-fliis ja jäigad puitplaadid (nt orienteeritud kihtidega plaadid).

### Tehnilised andmed

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Kogupaksus (DIN EN 1942)*    | 0,42 mm            |
| Tõmbetugevus (DIN EN 14410)* | ≥ 250 N / 25 mm    |
| Katkevenivus (DIN EN 14410)* | 3–5% pikisuunas    |
| Nakketugevus (DIN EN 1939)*  | ≥ 40 N / 25 mm     |
| Temperatuurivahemik          | –40 °C kuni +80 °C |
| Südamiku läbimõõt            | 76,5 mm            |

\* Kooskõlas asjakohase DIN-iga.

### Kasutussoovitused

- Kasutada temperatuuril –10 °C kuni +40 °C, soovitatavalt > +5 °C.
- Üldjuhul peavad teibitavad osad olema kandvad, kuivad, rasva- ja tolmuivad, ei tohi olla liimi tõrjuva kattega.
- Läbiviikude jaoks kasutada toodet Gerband 586 või Gerband 605.
- MDF-plaatide (keskmise tihedusega puitkiudplaatide) liimimiseks soovitate aluspinnad eeltöödelda Gerband Butyl Primer 6300-ga.
- Lekkivad ained (nt orienteeritud kihtidega plaatide puhul heksanaal) võivad nakketugevust vähendada.
- Hoida kuivas ja UV-kiirguse eest kaitstult temperatuuril +5 °C kuni +25 °C.

### Pakkeühik

Rulli pikkus 40 m

Rulli laius mm      50   60   75   100   145   180

Rulle kastis          12   10   8   6   4   4

Teised mõõtmed eritellimisel

### Parandustükid

Mõõtmed mm      145 × 145   160 × 160

Kogus rulli kohta      275      250

Kogus kasti kohta      1100      1000