



3337

CASCO SILVA AQUA

KASUTUSALA

Niiskuskindel puiduliim kasutamiseks sise- ja välistingimustes. Koosteliimimiseks puidu ja mööblitööstuses, kus on vaja niiskuskindlat liimliidet.

TOOTE OMADUSED

Liim on niiskuskindel ja pooljäik.
Tagab värvitu ja vastupidava liimivuugi.
Tootel on kõrge kuivaine sisaldus.
Vähelõhnav.
Vastab EN 204/205 klass D3 nõuetele.

TEHNILISED ANDMED

Sideaine	Polüvinüülatsetaat
Värvus	Valge
Konsistents	Viskoosne
Kuivaine sisaldus	50%
Tihedus	1090 kg/m ³
Viskoossus	Umbes 12 000 mPas, Brookfield RTV, sp. 6, 20 p/min, 25 °C
Lahusti	Vesi
pH	Umbes 3
Süttimispunkt	Puudub

KASUTAMISTINGIMUSED

Kasutamistemperatuur	Mitte alla +10 °C.
Puidu niiskussisaldus	5–14%, eelistatult 7–10%
Paigaldusaeg	Mänd/mänd: lahtiolekuaeg max 8 minutit +20 °C juures; kinniolekuaeg on 10 minutit +20 °C juures
Surve	0,1–1,0 MPa, põhjalikult ettevalmistatud hea kontaktiga pinnad annavad parima tulemuse.
Surveaeg	Mänd / mänd: 20–30 minutit +20 °C juures
Kulu	100–250 g/m ² . Lehtpuitu ja eksootilisi puiduliike soovitatakse liimida kahepoolselt
Töövahendid	Liimilabidas, pintsel või rull
Pakend	300 ml, 750 ml
Säilivusaeg	18 kuud
Säilitamine	Avamata pakendis. Mitte hoida temperatuuril alla +5 °C ja üle +30 °C. Toode on külmakartlik.

KASUTUSJUHEND

1. Liimitavad pinnad peavad olema kuivad, puhtad ja tolmuvabad. Puidu niiskussisaldus peaks olema



5–14%. Parimad tulemused saadakse, kui materjal on värskest ette valmistatud, näiteks hõõveldatud.

2. Kanda liim ühele poolele. Tugevama liimivuugi saavutamiseks või siis, kui on tegemist lehtpuiduga ja eksootiliste puiduliikidega kanda liim mõlemale poolele.
3. Suru liimitavad detailid kokku hiljemalt 8 min jooksul (+20 °C). Okaspuidul, näiteks männil, on surveaeg 20–30 minutit toatemperatuuril, lehtpuit (tamm, tiikpuu) nõuab pikemat aega. Surveaeg on pikem ka suuremõõtmeliste detailide liimimisel.

Puhastamine

Liimiga töötamisel tuleb järgida puhtusenõudeid. Töötada hoolikalt, et liimiplekke vältida. Samuti vältida kontakti silmade ja nahaga. Toote sattumisel nahale pesta nahka kohe vee ja seebiga. Töövahendid pesta veega enne liimi kuivamist. Kuivanud liimi saab eemaldada mehaaniliselt.

TÖÖ- JA KESKKONNAOHUTUS

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Tööprotsessid peavad olema välja töötatud nii, et vahetu kontakt tootega on välistatud. Kaitsevahendid tuleb valida vastavalt kasutatavatele kogustele ja töötingimustele. Toode ei ole mõeldud seepidiseks tarvitamiseks. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti. **Lisateavet tööohutuse kohta vt toote ohutuskardilt.**

Meie teave põhineb laboritestidel ja praktilistel kogemustel ja seda võib kasutada toote ja töömeetodi valimisel. Kuna kasutaja töötingimused ei ole meie kontrolli all, siis ei võta me tulemuste eest mingit vastutust. Meie vastutus katab ainult kehavigastused või vara kahjustused, mis tulenevad tõendatult mõne meie toodetud toote vigadest ja defektidest. Lisainfo saamiseks palume pöörduda toote esindaja poole. Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi toodud andmetesse sellest eelnevalt informeerimata.