

PÖRANDANAKS

С ФИБРОВОЛОКНОМ

САМОВЫРАВНИВАЮЩАЯСЯ СМЕСЬ ДЛЯ

ПОЛА

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Для выравнивания полов из бетона, камня и иных минеральных материалов.

Используется только внутренних работах.

Поверхности, выполненные из этой смеси, могут служить основанием для глазурованной плитки, паркета, рулонных материалов, ковровых покрытий.

Подходит для заливки систем пологого отопления.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Емкость заполнить чистой водой комнатной температуры на 21--22% из расчета 5,2-5,5 литра на мешок сухой смеси весом 25 кг (1-1,1 л для 5 кг коробки).

Добавит сухую смесь и тщательно размешать до полного намокания.

Дать раствору отстояться в течение несколько минут и перемешать еще раз. Убедится в том, что раствор хорошо размешан.

Готовым раствором можно использовать в течение 30 мин. после добавления воды.

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед нанесения смеси очистить пол от пыли и мусора.

Загрунтуйте основание адгезионной дисперсией (UNINAKS NAKKEDISPERSION)

Раствор либо выливают на подготовленную поверхность, либо подают с помощью растворонасоса.

В случае необходимости раствор следует разровнять с помощью гребенчатого шпателя или зубчатого валика.

Толщина выравнивающего слоя 3 – 30 мм.

ЗАТВЕРЖДЕНИЕ

Пол можно подвергнуть нагрузке через 4-6 часов.

Напольные покрытия можно устанавливать через 1-3 недели (в зависимости от температуры и влажности воздуха).

Прочность пола на сжатие в затвердевшем состоянии свыше 24 Мпа (EN 13813)

ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Раствор использовать при температуре не ниже +5°C.

Не допускается нанесение выравнивающей смеси на основания, пропитанные различными маслами, жирами, легким топочным маслом.

Смесь нельзя наносить также на слабые и водопроницаемые основания.

Не следует прибегать к стимуляции твердения смеси путем включения обогрева или искусственной циркуляции воздуха.

Следует избегать попадания на свежесвыровненный пол ярких солнечных лучей.

Изделие содержит цемент. При контакте с водой возникает щелочная реакция. При попадании смеси на кожу состав вызывает ее раздражение. При попадании смеси в глаза промыть их большим количеством воды. Более подробную информацию см. в карточке безопасности изделия.

РАСХОД

Расход сухой смеси при наливании пола толщиной 1 мм 1,7 – 1,8 кг/м².

ХРАНЕНИЕ

Срок хранения смеси в оригинальной упаковке в сухом помещении до 6 месяцев.