

**KRONVISEGU**

# **ШТУКАТУРНЫЙ РАСТВОР**

**УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ,  
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ И РЕМОНТНЫХ РАБОТ**

## **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**

Для штукатурных работ при внутренней и наружной отделке в сухих, влажных и мокрых условиях.  
Для штукатурных работ вручную и штукатуруметом.

## **ОСНОВАНИЕ**

В качестве основания подходят бетон, лёгкий бетон, каменные поверхности, отштукатуренные поверхности, поверхности которые по своей структуре подходят для оштукатуривания.  
Основа должна быть чистой, твёрдой и очищенный от пыли. Вещества, ухудшающие схватываемость с основой как отстающая краска, жир, пыль и старые невлагостойкие шпаклёвки надо удалить.

## **ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ**

Нужное количество сухого раствора высыпать в ёмкость для смешивания.  
Добавить 22 – 24% воды (5,5 – 6 л на 25 кг мешок или 1,7 – 1,8 л на 7,5 кг коробку).  
Дать раствору немного постоять.  
Готовый раствор использовать в течение 6 часов.

## **ШТУКАТУРИВАНИЕ**

Очень сухие и пористые поверхности желательно предварительно намачивать.  
Раствор наносится на стену кельмой или штукатуруметом.  
Нанесенному на стену раствору дают немного высохнуть и после этого выравнивают пробкой, деревянной или из иного материала тёркой.  
При сплошной штукатурке нормальная толщина слоя раствора 4 -12 мм.  
При частичной штукатурке толщина слоя раствора до 30 мм.

## **СХВАТЫВАНИЕ**

Время схватывания одного слоя штукатурки зависит от толщины слоя, влажности среды, температуры и вентиляции.  
До нанесения следующего слоя штукатурки желательно дать предшествующему слою сохнуть 1 сутки.  
В особенно сухих условиях желательно намачивать отштукатуренную стену.  
Высохшие поверхности легко шпаклевать и красить.

## **ОГРАНИЧЕНИЯ**

При нанесении штукатурки температура основания, раствора и помещения должна быть выше +1°C.  
Штукатурка не подходит для нанесения на жирную или масляную поверхность и на невлагостойкую основу.

## **ХРАНЕНИЕ**

Сухой штукатуреный раствор хранить в сухом помещении.  
Срок хранения штукатуреного раствора 1 год.

## **НОРМА РАСХОДА ПРИ ОТШТУКАТУРИВАНИИ**

Для оштукатуривания 1 м<sup>2</sup> толщиной слоя штукатурки 5 мм расходуется 6 – 7 кг сухого раствора.