

LUBIKROHV

RENOVEERIMISTÖÖDELE

Helehalli tooniga ehituslubjal ja liival põhinev krohvisegu.

Omadustelt lähedane juba sadu aastaid Eesti aladel kasutatud lubimörtidele, millest on laotud ja millega on krohvitud enamus vanu paekivi ja tellisseinu.

Kasutamiseks sise –ja välistingimustes.

KASUTATAKSE

Erinevatest mineraalsetest ehitusmaterjalidest seinte tasandamiseks ja krohvimiseks.

Paekivist, dolomiitsest kivimist ja tellistest müüride ladumiseks.

Igasuguste vanade müüride ja krohvipindade renoveerimiseks.

ALUSPIND

Aluspindu on soovitatav eelnevalt puhastada. Eemaldada lahtine tolmu, värv, pigi jne.

ETTEVALMISTUSED TÖÖKS

Vajalik kogus segupulbrit kallata segamismasinasse.

Lisada vett 16-22% segu kaalust.

(4 - 5,5 liitrit 25 kg koti kohta)

Segada mehhaaniliselt või käsitsi kuni segu täieliku märgumiseni.

Lasta segul veidi seista ja segada veel kord.

Valmissegu on kasutatav 8 tundi.

TÖÖTAMINE LUBIKROHVIGA

Lubikrohvi krohvimisel ja müüri ladumisel kasutada klassikalisi meetodeid krohvi ja müüritöödel.

Krohviparanduste tegemisel ja müüride remondil saab edukalt kasutada "kindakrohvi" meetodit, mis säilitab seina ja müüri iidse väljanägemise.

Krohvikihhi paksus lauskrohvimisel on normaalselt 5 -15 mm. Krohvi parandustel kuni 30 mm.

KIVINEMINE

Lubikrohvi kivilinemise aeg sõltub aluspinna niiskusest- veeimavusest, õhu niiskusest, aluspinna ja õhu temperatuurist. Kivilinemist kiirendavad ja aeglustavad veel paljud muud tegurid nagu tuul, päikesepaiste, vihm j.n.e. Enne järgmise tasanduskihi seinale kandmist peab eelnev kiht olema kuivanud.

PIIRANGUD

Lubikrohvi töötamisel peab nii õhu kui ka aluspinna temperatuur püsima plusskraadides.

Ka lõplikult mitte kivilinenud krohvipindu võib järsk temperatuuri langus rikkuda.

Lubikrohv on kergelt söövitava toimega. Silma või nõrgale limaskestale sattunud krohv pesta maha rohke puhta veega.

SÄILITAMINE

Kottides segupulbrit hoida kuivas ruumis.

Segupulbri säilimisaeg kuivades tingimustes on 1 aasta.

KULUNORM KROHVIMISEL

Lauskrohvimisel kulub 1 m² seina krohvimiseks keskmiselt 10 kg lubikrohvi.