

LUBIKRONV

ИЗВЕСТКОВАЯ ШТУКАТУРКА

для реновационных работ

Для внутренних и внешних работ.

Светло-серая штукатурная смесь на основе строительной извести и песка.

По своим свойствам близка к известковым растворам, которые в Эстонии применяются уже сотни лет и при помощи которых выложено и оштукатурено большинство старых плитняковых и кирпичных стен.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Для выравнивания и оштукатуривания стен из минеральных стройматериалов.

Для кладки плитняковых, доломитных и кирпичных стен.

Для реновации любых старых кладок и оштукатуренных поверхностей.

ОСНОВАНИЕ

Основание рекомендуется предварительно очистить: удалить пыль, краску, песок и т. д.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Нужное количество порошка высыпать в емкость для смешивания.

Добавить воду в объеме 16-22% от веса приготовленной смеси

(4-5,5 литра на мешок 25 кг)

Смешивать механически или вручную до полного увлажнения смеси.

Дать смеси немного отстояться и еще раз ее перемешать.

Приготовленную смесь можно использовать в течение 8 часов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗВЕСТКОВОЙ ШТУКАТУРКИ

При оштукатуривании и кладке стен при помощи известковой штукатурки применяются классические методы штукатурных и каменных работ.

При исправлении неровностей оштукатуренной поверхности и при ремонте кладки можно пользоваться методом «варежки», что позволяет сохранить древний вид стен и кладок.

Нормальная толщина слоя штукатурки при сплошном оштукатуривании составляет 5-15 мм, при исправлении неровностей - до 30 мм.

ЗАТВЕРДЕВАНИЕ

Время затвердевания известковой штукатурки зависит от влажности и водопоглощающей способности поверхности, от влажности воздуха, от температуры воздуха и основания. Затвердевание может быть ускорено или замедлено еще многими факторами, такими как ветер, солнце, дождь и т. д.

Перед нанесением очередного выравнивающего слоя нижнему слою необходимо дать высохнуть.

ОГРАНИЧЕНИЯ

При осуществлении работ с известковой штукатуркой температура основания должна быть выше 0°C.

Резкое понижение температуры также может испортить поверхности, окончательно еще не затвердевшие.

Известковая штукатурка обладает легким разъедающим эффектом. В случае попадания в глаза или на слизистую оболочку немедленно обильно промыть теплой водой.

ХРАНЕНИЕ

Порошок для смеси хранить в мешках в сухом помещении.

Срок хранения порошка для смеси - 1 год.

РАСХОД

При сплошном оштукатуривании на 1м² стены уходит в среднем 10 кг известковой штукатурки.