

## ***GRANITBETON M 500***

# **ГРАНИТНЫЙ БЕТОН М 500**

## **ЛИТОЙ БЕТОН НА ОСНОВЕ ГРАНИТНОЙ КРОШКИ**

**Класс прочности на сжатие C45/50 EVS-EN 206-1:2014**

**Особо прочный литой бетон с повышенной устойчивостью в отношении атмосферных воздействий.**

**Применяется в местах с большой нагрузкой на бетонную поверхность.**

**Для устройства монолитных лестниц, перемычек, поясов, стяжек.**

**Для установки железобетонных деталей.**

**Для исправления дефектов монтажа.**

**Для внутренних и наружных работ.**

### **СОСТАВ**

Гранитный щебень (4-8 мм), кварцевый песок, портландцемент, пластификаторы.

### **ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЕТОНА**

Необходимое количество сухой смеси всыпать в емкость или бетономешалку.

Добавить воды в количестве 10-14% от веса сухой смеси (2,5-3,5 литра на мешок весом 25 кг).

Размешать вручную или механическим способом до полного намокания сухой смеси.

Готовый бетон должен быть использован в течение 1 часа.

### **ХРАНЕНИЕ**

Мешки с сухой смесью должны храниться в сухом помещении.

Срок хранения сухой смеси – до одного года.