

Metylan Renoviervlies & Glasfaser

I. Toode:

Kasutusvaldkond:

Allpool nimetatud tapeetide liimimiseks:

- Tasandus-fliistapeedid
- Klaaskiudtapeedid
- Siledad ja reljeefsed fliistapeedid
- Puidukiududega tapeet

Omadused:

- Liimimine ja kruntimine ühel tööetapil
- Suur kleepejõud ja tugevus
- Kasutatav renoveerimisel

Pakend:

Pakk 500g



II. Kasutusjuhised:

Segamisvahetabel:

Kasutusotstarve	Segamissuhe	Pakendi sisu (500 g) liitris vees	Katvus m ²
Kruntimine/eelliimimine	1: 20	10	60
Puidukiududega tapeet (0,53 m x 25 m)	1: 11	5,5	30
Tekstuuriga tapeedid ülevõõbatav (0,53 m x 10,05 m)	1: 11	5,5	30
Reljeefsed lausriidetooted (0,53 m x 10,05 m)	1: 10	5	20–25
Tasandustapeet (0,75 m x 20 m)	1: 10	5	20–25
Klaaskude (erinevad mõõtmed)	1: 10	4	20

Liimi paigaldamine:

Kasutage alati puhtaid töövahendeid. Segage materjali täielikult, kiiresti ja jõuliselt segamisvarda või labadega külmas vees (segamissuhte leiate tabelist) ja veel lühikest aega (1 minut) pärast seda. Hoidke pakendit puistamise ajal veepinna lähedal. Segage materjali 2–3 minuti järel ja umbes 15 minuti pärast segage uuesti tugevasti. Liim on nüüd kasutusvalmis. Valmissegatud liimi saab kinnises anumas säilitada kuni 7 päeva.

**Liimi kandmine tapeedi tagaküljele:**

Paberpõhjal (nt puidukiududega) tapeetide puhul kantakse liim tapeedi tagaküljele harja või liimimisseadmega. Teavet imendumisaja kohta leiate tapeedi tootja tehnilisest dokumentatsioonist. Ärge laske liimil liiga kaua tapeeti imenduda.

Liimi kandmine seinale

Püsivate mõõtmetega seinakatete (nt fliis- või klaaskiudtapeetide) puhul tohib liimi liimitavale pinnale kanda nii rulli kui ka alarõhuga toimiva seadme abil paani laiusest veidi laiemalt. Kandke liim aluspinnale ja suruge seinakatematerjal seejärel kuivalt liimikihile. Samuti võib liimi kanda tapeedi tagaküljele ja paigaldada selle ilma imendumisajata. Tuleb jälgida, et liimi kantaks peale piisavas koguses. Võimalusel peaks tapeetimisel lähtuma päevavalgusest, et liitekohad paistaksid vähem välja. Seinadele paigaldatakse tapeet enamasti vertikaalselt. Paanid paigaldada serv-serva vastu või tootja juhiste järgi ja vajutage sobiva tapeetimisööriista abil õhumullid välja. Tapeeti tohib edasi viimistleda alles pärast piisavat kuivamist (umbes 12 tundi olenevalt temperatuurist ja keskkonnatingimustest)

Puhastamine:

Metylani liimid kuivavad läbipaistvaks. Läikeerinevuste ja kattedefektide vältimiseks tuleb liimijäägid tapeedi pealt kohe ettevaatlikult käsna ja puhta veega maha pesta või tupsutada. Puhastage tööriistad kohe pärast kasutamist veega.

Säilitamine:

Toode tuleb korralikult sulgeda ning hoida jahedas ja kuivas kohas.

Tähtsad juhised:

Renoveerimisel saab fliistapeedid lihtsalt veega paanide kaupa lahti leotada. Kui seinakatte tootja väidab, et Metylani renoveerimisfliis- ja klaaskiudtapeedi kasutamise korral saab selle kuivalt eemaldada, ei saa seda tagada ja selline eemaldamisviis tuleb välistada.

Ohutusjuhised

Enne töötlemise alustamist on vaja tutvuda ettevaatusabinõude ja ohutusnõuetega, kasutades kehtivat ohutuskarti. Ohutuskardi leiate veebilehelt <http://mysds.henkel.com>.

Kasutuselt kõrvaldamise juhised

Tootejääke võib väikeses koguses visata olmeprügi või äriettevõtte olmeprügiga sarnaneva prügi hulka. Pakendid võib ümbertöötlusesse anda vaid täiesti tühjadena. Euroopa jäätmekoodi (EAK) leiate ohutuskardilt.



III. Tehnilised andmed

Toormaterjal	Modifitseeritud tärklise-eeter, metüültselluloos (MHEC), kunstvaik, Konserveerimisvahend
Puistekaal	500–600 g/l
pH-tase	7 vesilahuses
Kasutusvalmis	Pärast 15 minutit
Tööaeg	Olenevalt aluspinnast ja keskkonnatingimustest kuni 40 minutit
Töötemperatuur	Ärge töödelge temperatuuril alla +10 °C, soovituslikult +18 °C
Liimimistugevus	Siseruumides peab vastu kõigile tavalistele mõjudele ja pingetele
Kulu	Olenevalt liimitava materjali tüübist umbes 200–300 g/m ²
Varude stabiilsuse sulandumise ekvivalent	DIN 4108-3, 3.1.4, Sd [m] ≤0,01 Määratud vastavalt standardile EN ISO 12572 (09–2001) umbes 200 g/m ² pealekandmisel
Õhukihi paksus	Tulenevalt olemasolevatest omadustest ja kuivanud liimikihi väikesest paksusest, ei ole oodata olulisi muutusi aluspinna difusioonivõimes.
Säilivusaeg suletult	24 kuud

TERVISHOID JA OHUTUS

Enne toote kasutuselevõttu tutvuge ka tellimisel saadaoleva materjali ohutuskaardiga.

"Käesoleval tehnilisel andmelehel esitatud teave, sealhulgas toote kasutamise alased soovitused põhinevad meie teadmistel ja kogemusel toote kohta käesoleva tehnilise andmelehe väljaandmise kuupäeva seisuga. Kuna toote kasutusviisid ning töö- ja kasutustingimused võivad erineda ega allu meie kontrollile, ei vastuta Henkel toote sobivuse, teile vajalike tootmisprotsesside ja -tingimuste jaoks sobivuse ega kasutusviisi ja tulemuste eest. Soovitame tungivalt viia toote sobivuse kindlaksmääramiseks läbi eelnevad katsetused.

Igasugune vastutus käesoleval tehnilisel andmelehel esitatud antud toote kohta esitatud teabe või muude kirjalike või suuliste soovituste eest on välistatud, v.a juhul, kui on selgesõnaliselt teisiti kokku lepitud, tegemist on surmajuhtumi, kehavigastusega või muu tootevastutuse alaseaduse seadusandlusest tuleneva juhtumiga."

Henkel Balti OÜ
Sõbra 61
50106 Tartu, Eesti
Tel. (+372) 7305 800