

Metylan Vlies

Tapeediliim

I. Toode:

Kasutusvaldkond:

Järgmiste tapeetide liimimiseks:

- sileda tagaküljega fliistapeedid
- reljeefsed fliispeedid
- sileda fliisist tagaküljega tapeedid.

Pakend:

Pakk 180g

Omadused:

- hea algne nakkuvus ja korrigeeritavus
- mustriaga tapeetide hea joondatavus
- kasutusvalmis 3 minutiga
- rulliga pealekandmisel pritsib vähe
- kuivalt äratõmmatav*

*Kvaliteetsed vinüültapeedid, mida tootja on vastavalt reklaaminud



II. Kasutusjuhised:

Segamisvahekord:

Portsjon	Pakendi sisule (180 g) vastav veekogus liitrites
Liimkrunt	9
Sileda tagaküljega valmis fliistapeedid Katvus	4,5 25–29 m ²
Reljeefsed fliispeedid Katvus	3,5 19–22 m ²

Eurorull (0,53 x 10,05 m = 5,3 m²)

Pulbri segamine:

Kasutage alati puhtaid töövahendeid.

Segada pakendi sisu või soovitud pulbri kogus täielikult, kiiresti ja tugevalt segamisvarda või -labadega külma veega (segamissuhte leiab tabelist) ja veel lühikest aega (1 minut) intensiivselt. Hoidke pakendit puistamise ajal veepinna lähedal. Segage liim 3–5 minuti pärast tugevalt läbi. Liim on nüüd kasutusvalmis. Valmissegatud liimi saab hoida kinnises anumas kuni 7 päeva.

Aluspinna ettevalmistamine:

Aluspind peab olema kuiv, kandev, puhas, sile ja antud tapeedi jaoks piisavalt tasane. Aluspinna eeltöötlemiseks soovitame kasutada Metylani kaubamärgi tooted. Vees lahustuvad või mitteandvad värvid ja vanad tapeedid eemaldada Metylan Abloeser tapeedieemaldiga. Karedad pinnad siluda sobiva pahtliga.



Kruntige kandvad, tugevalt imavad aluspinnad (nt vanad ja uued krohvid, v.a kipsplaat). Pisut kriiti või liiva eraldavad aluspinnad ja kipsplaadist aluspinnad kruntida. Kontrastsete aluspindade värvus tuleb enne läbikumavate tapeetide paigaldamist ühtlustada.

Liimi kandmine seinale:

Stabiilsete mõõtmetega fliistapeetide puhul võib liimi kanda paani laiusest pisut laiemalt, kas rulli või õhuvaba seadmega aluspinnale, kuhu soovitakse tapeeti kleepida. Seejärel paigaldage tapeet kuivalt liimikihile. Samuti võib liimi kanda tapeedi tagaküljele ja paigaldada selle ilma imendumisajata. Tuleb jälgida, et liimi kantaks peale piisavas koguses. Võimalusel peaks tapeetimisel lähtuma päevavalgusest, et liitekohad paistaksid vähem silma. Seinadele paigaldatakse tapeet enamasti vertikaalselt. Paanid paigaldada serv-serva vastu või tootja juhiste järgi ja vajutage sobiva tapeetimistööriista abil õhumullid välja. Tapeeti tohib edasi viimistleda alles pärast piisavat kuivamist (umbes 12 tundi, olenevalt temperatuurist ja keskkonnatingimustest)

Puhastamine:

Metylani liimid kuivavad läbipaistvaks. Läikeerinevuste ja kattedefektide vältimiseks tuleb liimijäägid tapeedi pealt kohe ettevaatlikult käsna ja puhta veega maha pesta või tupsutada. Puhastage tööriistad kohe pärast kasutamist veega.

Jäätmekäitlus:

Jäätmekäitlus peab toimuma kohalike eeskirjade kohaselt.

Taaskasutusse võib viia vaid täiesti tühjad pakendid.

III. Tehnilised andmed

Toormaterjal	Metüülselluloos (MHEC), kunstvaik, säilitusaine
Puistekaal	480–550 g/l
pH-tase	7–8 vesilahuses
Kasutusvalmis	Pärast 15 minutit
Tööaeg	Olenevalt aluspinnast ja keskkonnatingimustest kuni 40 minutit
Töötemperatuur	Ärge töödelge temperatuuril alla +10 °C, soovituslikult +18 °C
Liimimistugevus	Siseruumides peab vastu kõigile tavalistele mõjudele ja pingetele
Kulu	Olenevalt liimitava materjali tüübist, umbes 150–250 g/m ²
Difusioonile vastav Õhukihi paksus	DIN 4108-3, 3.1.4, Sd [m] ≤0,01 Määratud vastavalt standardile EN ISO 12572 (09-2001) umbes 200 g/m ² pealekandmisel Tulenevalt olemasolevatest omadustest ja kuivanud liimikihi väikesest paksusest, ei ole oodata olulisi muutusi aluspinna difusioonivõimes.
Säilivusaeg suletuna	24 kuud

Säilitamine:

Järelejäänud pulbrit võib hoida suletud anumas kuni 6 kuud. Kaitsta niiskuse eest.



TERVISHOID JA OHUTUS

Enne toote kasutuselevõttu tutvuge ka tellimisel saadaoleva materjali ohutuskaardiga.

"Käesoleval tehnilisel andmelehel esitatud teave, sealhulgas toote kasutamise alased soovitusel põhinevad meie teadmistel ja kogemusel toote kohta käesoleva tehnilise andmelehe väljaandmise kuupäeva seisuga. Kuna toote kasutusviisid ning töö- ja kasutustingimused võivad erineda ega allu meie kontrollile, ei vastuta Henkel toote sobivuse, teile vajalike tootmisprotsesside ja -tingimuste jaoks sobivuse ega kasutusviisi ja tulemuste eest. Soovitame tungivalt viia toote sobivuse kindlaksmääramiseks läbi eelnevad katsetused.

Igasugune vastutus käesoleval tehnilisel andmelehel esitatud antud toote kohta esitatud teabe või muude kirjalike või suuliste soovitude eest on välistatud, v.a juhul, kui on selgesõnaliselt teisiti kokku lepitud, tegemist on surmajuhtumi, kehavigastusega või muu tootevastutuse alasest seadusandlusest tuleneva juhtumiga."

Henkel Balti OÜ
Sõbra 61
50106 Tartu, Eesti
Tel. (+372) 7305 800