



20 kg



Seeria kood:

KUIVATATUD JAHVATATUD

SAVI

MĀLA PULVERIS

KUIVATATUD JAHVATATUD SAVI POTTSEPATŌDEKS, EHITUSTŌDEKS, VOOLIMISEKS

Tehnised andmed:

toore- Kunda kambriumi sinisavi
kahanemine kuivamisel 7- 8 %
ūldkahanemine 1000 °C juures 13 %
keskmise tundlikkusega

Kunda sinisavi kuulub kergsulavate, keskmise plastilisusega savide gruppi
Savi ladustamine ja transport:
savikarpe hoida transportimisel tekkivate mehhaaniliste vigastuste eest
ladustada ja hoida kuivas ruumis

NŌUANNE HARILIKU SAVIMŌRDI VALMISTAMISEKS

Valada kuiv liiv, teraga kuni 1,5 mm, segamissnõusse.

Lisada liivale savipulbrit mahulises vahekorras 1/4 ehk 25%.

Kaaluliselt kulub 0,1 m3 mŌrdi valmistamiseks 30kg savipulbrit.

Savipulber segada liivaga kuival.

Lisada vett kuni mŌrt saavutab vajaliku viskoossuse.

Valmis savimŌrt peab sarnanema sŌmerja liivaga ja ei tohi kleepuda kĀte
kūlge.

KĀte kūlge kleepuvas mŌrdis on liigselt savi.

MŌrdi koostist saab parandada liiva lisamisega.

SavimŌrdi ōiget koostist iseloomustab segamisel tekkiv sahisev heli.

VUUKIDE SOOVITUSLIK PAKSUS LADUMISEL

Tulekindlatest tellistest műuritistel 2-3 mm

Harilikest tellistest műuritistel 3-5 mm

Puhta tellisvoodriga ahjudel, kaminatel ca 10 mm.

Sellisel juhul soovitav ahjusavile lisada tsementi 1/3 savi kogusest

ON KASULIK TEADA

Tulekindlate telliste ladumisel kűrge pűlemistemperatuuriga

kolletes on soovitav lisada műrdile ōamotipulbrit.

Savipulbrit saab lisada liiva ja tsemendi segule kui plastifikaatorit.

Savikujude voolimine arendab laste kunstimeelt.

SMALCINĀTS MĀLA PULVERIS

PIELIETOŠANAS IESPĒJAS

műrēšanas darbiem (plītim, krāsnīm, kamīniem, dűmvadiem)
celtniecības darbiem (sienu apmēšanai)
keramikas darbiem.

PAMĀCĪBA PARASTAS MĀLJAVAS IZVEIDOŠANAI (műrēšanai)

iebērt sausu smilti ar graudu līdz 1,5mm maisījumam domĀtajĀ traukā;
pievienot smiltij mĀla pulveri 25% no kopējĀ daudzuma ;
mĀla pulveri samaisĀt ar smilti sausĀ veidā ;
pievienot űdeni līdz java iegűst vajadzĳo viskozitĀti ;
gatava mĀljava nedrĳkst lĳpt pie rokĀm, ĳa tomēr lĳp, tas nozīmē, ka par daudz ir
mĀla pulveris.

IETEICAMĀIS ŠUVJU BIEZUMS MűRĒJOT

ugunsdrošajiem ķĳieģeļiem 2-3mm;
parastajiem mĀla ķĳieģeļiem 3-5mm;
krāšns odes műrēšanai līdz 10 mm.

IETEICAMS ZINĀT

ugunsdrošo ķĳieģeļu műrēšanai pie augstas temperĀtűras ir ieteicams mĀljavi
pievienot ōamota pulveri ;
pie sienu apmēšanas mĀla pulveri javai pievieno 3-5 % no kopējās masas.

PAKENDAJA:

Uninaks AS

Valuste tee 1

LIHULA 90303

Tel. 65 65 744

uninaks@uninaks.ee

www.uninaks.ee