

KUIVATATUD ja SÕELUTUD KUIVLIIV 0,6–2 mm

EN 13139:2002

KASUTUSKOHAD:

**LIIVAPRITSITÖÖD
MÖRTIDE VALMISTAMINE
EHITUSTÖÖDEL KASUTAMISEKS
TÄNAVAKIVIDE VUUKIDE TÄITEKS
TÄITELIIVAKS
KODUAIAS KASUTAMISEKS
FILTRILIIVAKS**

LIIVA TEHNILISED ANDMED

- Liivatera suurus 0,6-2 mm
- Puistetihedus 1,48 Mg/m³
- Peensusmoodul FM alusel 3,41
- Liiv ei sisalda orgaanilisi ühendeid

SÄILITAMINE

- Paberkottides kuiva liiva säilitada kuivades tingimustes.
- Kuiva liiva säilitamisel ajalisi piiranguid ei ole.