



KROHVISEGU ULTIPRO kasutusjuhend

KOOSTIS: Sisaldab Portlandsementi, kustutatud lupja, kuivatatud liiva ning töödeldavust ja ilmastikukindlust parandavaid lisandeid. Osakeste suurus kuni 1 mm.

KASUTUSVALDKONNAD: Müüri ladumiseks igat liiki tellistest ja plokkidest (survetugevusklass M5, EN998-2). Seinte ja lagede krohvimiseks (krohvimördi klass CS III, EN 998-1). Käsitsi pealekandmiseks..

PINNA ETTEVALMISTAMINE: Tellised ja plokid peavad olema puhtad, kuivad. Krohvimispind peab olema tugev, püsiv ja pragudeta. Pind puhastada nõrkadest ja/või niiskuse mõjul eralduvatest pealmistest kihtidest-praht, tolm, õli, vanad värvikihid ja teised peenemad haakunud osakesed. Väheimavad ja siledad pinnad tuleb karestada. Tugevalt imavad pinnad tuleb eelnevalt kruntida.

SEGU VALMISTAMINE: Krohvisegu tuleb segada külma veega puhtas anumas ühtlase tükivaba massi tekkimiseni. Valmis segul lasta seista 3 min. ja segada uuesti. Tardumahakkavale materjalile ei tohi vett lisada.

TEHNILISED NÄITAJAD:

Veevajadus 25 kg kuivsegu kohta	ca 4,3 l
Valmis mördi kogus	25 kg kuivsegust ca 16 l
Ühekordse kihi paksus	kuni 25 mm
Kasutusaeg	ca 2 tundi
Õhu ja pinna töötlemistemperatuur	+5°C kuni +25°C
Täielik kivistumine	28 päeva möödudes
Kulunorm	ca 16 kg/m ² kohta 10mm paksuse kihi puhul

LADUSTAMINE: Kasutamata toode säilib 1 aasta suletud originaalpakendis, kuivas kohas.

Enne segu kasutamist peab tutvuma toote kasutusjuhendiga ja toimima vastavalt sellele. Kasutaja peab olema valmis tõestama, et järgis kasutusjuhendit.