




Tume Tõrvaõli

Темное дегтярное масло

- ✓ Традиционная защита для дерева
- ✓ Декоративный эффект
- ✓ Глубокое проникновение
- ✓ Защищает от атмосферных воздействий
- ✓ Создает водоотталкивающую поверхность



Описание	
Свойства	<p>Состав для защиты и декоративной отделки наружных деревянных поверхностей.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ На основе льняного масла и соснового дегтя. ✓ Придает благородный внешний вид древесине, создавая красивое прозрачное покрытие с темно-коричневым оттенком. ✓ Хорошо впитывается в древесину. ✓ Создает водоотталкивающую поверхность. ✓ Поддерживает обработанную поверхность в сухом состоянии, препятствуя развитию гниения. ✓ Защищает дерево от растрескивания и вредных атмосферных воздействий. ✓ Характерный запах натурального дёгтя. <p>Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта (подгруппа е) 400 г/л. Максимальное содержание ЛОС в продукте <400 г/л.</p>
Назначение	Обработка деревянных изделий и конструкций: срубы, обшивочные доски, теплицы, заборы, деревянный бочки и тп. Не использовать для лакированных и окрашенных поверхностей.
Типы поверхностей для нанесения	Древесина, которая прошла вакуумную или термическую обработку, а также для необработанной древесины всех пород.
Стандарты качества	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ЛОС (летучие органические соединения) – содержание в соответствии с директивой Европейского Союза 2004/42/СЕ ✓ качество продукции и обслуживания гарантируется системой управления качеством окружающей средой, охраной здоровья и безопасностью труда в соответствии со стандартом ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015 и ISO 45001: 2018.
Технические характеристики	
Подготовка поверхности перед обработки	Влажность древесины не должна превышать 20%. Работы проводить при температуре не ниже 5°C, относительной влажности до 80%. Поверхность тщательно очистить от грязи, жира и пыли. Перед обработкой древесина не должна содержать грибковых повреждений. Покрытые синевой и плесенью поверхности предварительно обработать отбеливателем для древесины WoodClean или

	<p>средством против плесени Biotol E. После очистки поверхность промыть 3-5% раствором соды, затем ополоснуть водой и высушить. Перед нанесением состава рекомендуется загрунтовать обрабатываемую поверхность грунтом Biostop. Ранее окрашенные поверхности полностью очистить с помощью скребка, щетки с жесткой щетиной, строительного фена или средства для снятия старых лакокрасочных материалов; глянцевые поверхности обработать наждачной бумагой до матовости. Потемневшие участки древесины удалить механически щеткой с жесткой щетиной, прогнившие доски заменить. Для крепления обработанных деревянных элементов использовать оцинкованные крепежные детали. Работы не рекомендуется проводить при прямом солнечном свете, повышенной температуре. Обратите внимание на конструкционные методы защиты деревянной поверхности – хороший дренаж, вентиляция, гидроизоляция стен с крышей. Результат применения деревозащитных составов зависит от полноценного использования конструкционных методов защиты деревянных поверхностей.</p>
Нанесение	<p>Состав не разбавлять. Перед применением тщательно перемешать. Наносить состав равномерно от края до края, вдоль волокон древесины. Особенно тщательно обработать торцы. Невпитавшееся масло удалить с поверхности тряпкой. Наносить 1 ... 4 слоя в зависимости от качества и области применения древесины. Для окрашивания использовать продукцию одной партии. При использовании разных партий, смешать продукцию в одной емкости. Поверхности, подвергающиеся атмосферным воздействиям круглый год, рекомендуется обрабатывать ежегодно.</p>
Уход за окрашенной поверхностью	<p>Для очистки поверхности рекомендуем использовать воду, нейтральные и средней щелочности моющие средства (pH до 9).</p>
Цвет	Темно-коричневый.
Расход	5-10 м ² /л - струганая древесина и бревна, 3-5 м ² /л - пиленая древесина.
Время высыхания	1... 7 суток в зависимости от погодных условий и состояния древесины
Рабочие инструменты	Кисть, ветошь, губка.
Очистка инструментов	Очистка рабочих инструментов – скипидар.
Состав	Скипидар, дёготь, льняное масло, природные смолы.
Информация	
Морозостойкость	Не является.
Условия хранения	Хранить в плотно закрытой таре при температуре +5...30 °С. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей.
Меры предосторожности	 Осторожно. Опасно при проглатывании, при контакте с кожей или при вдыхании. Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями. При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию. Содержит сосновый дёготь ; терпентин . Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица. ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды. ПРИ ВДЫХАНИИ: вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в удобном для дыхания положении. Если необходима рекомендация врача: иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак. UFI: FG10-TORF-C00G-2UGM. После работы тщательно вымыть кожу. Держать в месте, недоступном для детей.
Утилизация	Не выливать в канализацию. Не допускать попадания в окружающую среду. Ликвидировать проливы/утечки. Упаковку, сухие обычные и опасные жидкие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.
Плотность	0,96 кг/л.
Объем/масса	1 л – 5 л
<p>Приведенная информация о продукте основана на результатах лабораторных исследований и практическом опыте применения продукта в зависимости от места и условий его использования. Как производитель, мы гарантируем качество продукта и предоставляем наилучшие рекомендации по его правильному использованию. Как производитель, мы не можем контролировать условия и обстоятельства транспортировки, хранения и использования нашего продукта а также многочисленные факторы, которые влияют на его эксплуатацию. Поэтому, мы не несем ответственности за ущерб, вызванный несоблюдением инструкций по применению и транспортировки продукта или нарушением сроков и условий его хранения, а также при использования продукта не по назначению. Производитель оставляет за собой право изменять информацию о продукте в одностороннем порядке без предварительного уведомления. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами: http://eskaro.ee/ru/contacts/main_office_contacts</p>	