**AKRÜÜLVÄRV PUITFASSAADIVÄRV PROFILUX DECO WOOD.**
Kasutusvalmis matt viimistlus puitfassaadidele, lehtlatele, aedadele, akendele ja ustele. Valmistatud kvaliteetsest akrüülsideainest, tagades suurepärase katvuse, kõrge kulumiskindluse ning pikaajalise kaitse ilmastikumõjude ja UV-kiirguse eest. Elastne värvikile aitab vältida pragude tekkimist, mustust hülgavad omadused lihtsustavad hooldust. Säilitab pikka aega oma värvi ja esteetilise välimuse. Saadaval laias värvivalikus.
**PINNA ETTEVALMISTUS JA KASUTAMINE.** Sobib uutele ja varem värvitud saetud või hööveldatud puitpindadele. Võib kasutada ka nõuetekohaselt ettevalmistatud betoon- ja metallpindadel.
**UUS PIND:** • Eemaldada mustus, tolm, hallitus. Vajadusel pesta fassaadipuhastusvahendiga ja hoolikalt veega loputada. • Kruntida DECO WOOD värviga, lahjendatud 20%. Kuivamisaeg – 3–4 tundi sõltuvalt temperatuuritingimustest. • Alustada värvimist kuival pinnal.
**VAREM VÄRVITUD PIND:** • Eemaldada lahtine ja kahjustatud vana värv kaabitsa või terasharjaga. • Pesta fassaadipuhastusvahendiga, hoolikalt loputada ja lasta täielikult kuivada. • Kontrollida vana katte nakkuvust. Ebapiisavalt nakkuvad alad tuleb täielikult eemaldada.
**PEALEKANDMINE:** • Segada värv enne kasutamist hoolikalt läbi. • Kanda pinnale pintsliga, rulliga või pihustiga 1–2 kihis. • Tavalise pihustamise korral lahjendada umbes 10% veega. Madalsurvepritsimisel lahjendamine ei ole vajalik. • Tööröhk: ≥200 baari, düüsi läbimõõt 0,38 mm, pihustamisnurk 30–65°.
Värvitav pind peab olema kuiv, puidu niiskusesisaldus ei tohi ületada 20%. Pealekandmise ja kuivamise ajal peab õhu, pinna ja värvi temperatuur olema üle +5°C. Suhteline õhuniiskus mitte üle 80%. Ei soovitata värvida otsese päikesevalguse käes.
**TEHNILINE TEAVE:** • Kulu: 4–10 m²/l ühe kihi kohta. • Läikeaste: Siidmatt. • Kuivamisaeg (+23°C, 50% RH juures): 2 tundi. • Kihtide vaheline intervall: 2 tundi. • Lahusti: vesi. • Tööriistade puhastus: veega.
**UTILISEERIMINE.** Vältida toote sattumist veekogudesse ja pinnasesse. Tühi pakend ja tahkunud materjal tuleb hävitada olmejäätmetena vastavalt kohalikele eeskirjadele.
**ETTEVAATUST!** Säilivusaeg on 24 kuud alates tootmiskuupäevast, kui toodet hoitakse temperatuuril +5°C kuni +35°C tihedalt suletud originaalpakendis. Tootmiskuupäev on märgitud pakendile. Hoida lastele kättesaamatus kohas!
EUH208: Sisaldab biotsiidisegu: 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni. Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.

**AKRILA KRĀSA KOKA FASĀDĒM PROFILUX DECO WOOD**
Gatavs lietošanai matēts pārklājums koka fasādēm, lapenēm, žogiem, logiem un durvīm. Balstīts uz augstas kvalitātes akrila saistvielu, nodrošina izcilu sedzamību, augstu nodilumizturību un ilglaicīgu aizsardzību pret atmosfēras nokrišņiem un UV starojumu. Elastīgā krāsas plēve novērš plaisu veidošanos, savukārt netīrumus atgrūdošās īpašības atvieglo virsmas kopšanu. Ilgstoši saglabā krāsu un estētisko izskatu. Pieejama plašā krāsu gammā.
**VIRSMAS SAGATAVOŠANA UN LIETOŠANA.** Piemērota jaunām un iepriekš krāsotām zāģētām vai ēvelētām koka virsmām. Atļauts uzklāt arī uz atbilstoši sagatavotām betona un metāla virsmām.
**JAUNA VIRSMA:** • Notīrīt virsmu no netīrumiem, putekļiem, pelējuma. Ja nepieciešams, mazgāt ar fasādes tīrīšanas līdzekli un rūpīgi noskalot ar ūdeni. • Gruntēt ar krāsu DECO WOOD, atšķaidītu par 20%. Žūšanas laiks – 3–4 stundas atkarībā no temperatūras režīma. • Uzsākt krāsošanu uz sausas virsmas.
**IEPRIEKŠ KRĀSOTA VIRSMA:** • Noņemt veco, atslāņojušos krāsu ar skrāpi vai tērauda suku. • Nomazgāt ar fasādes tīrītāju, rūpīgi noskalot un ļaut pilnībā nožūt. • Pārbaudīt esošā pārklājuma adhēziju. Nepietiekami noturīgas vietas pilnībā notīrīt.
**UZKLĀŠANA:** • Krāsu rūpīgi samaisīt pirms lietošanas. • Uzklāt ar otu, rullīti vai izsmidzinātāju 1–2 kārtās. • Izsmidzināšanai parastajā režīmā atšķaidīt ar apmēram 10% ūdens. Bezgaisa izsmidzināšanai atšķaidīšana nav nepieciešama. • Darba spiediens: ≥200 bāri, sprauslas diametrs 0,38 mm, izsmidzināšanas leņķis 30–65°.
Krāsojamai virsmai jābūt sausai, koksnes mitruma saturs – ne vairāk kā 20%. Uzklāšanas un žūšanas laikā gaisa, virsmas un krāsas temperatūrai jābūt virs +5°C. Relatīvais gaisa mitrums – ne vairāk kā 80%. Nav ieteicams krāsot tiešos saules staros.
**TEHNISKĀ INFORMĀCIJA:** • Patēriņš: 4–10 m²/l vienā kārtā. • Spīduma pakāpe: Zīda matēta. • Žūšanas laiks (pie +23°C, 50% RH): 2 stundas. • Starplaiks starp kārtām: 2 stundas. • Šķīdinātājs: ūdens. • Darbarīku tīrīšana: ar ūdeni.
**UTILIZĀCIJA.** Izvairīties no nokļūšanas ūdenskrātuvēs un augsnē. Tukšs iepakojums un sacietējis materiāls jāizņēmina kā sadzīves atkritumi saskaņā ar vietējiem normatīvajiem aktiem.
**UZMANĪBU!** Derīguma termiņš ir 24 mēneši no izgatavošanas datuma, ja tiek uzglabāts temperatūrā no +5°C līdz +35°C cieši noslēgtā iepakojumā. Izgatavošanas datums ir norādīts uz iepakojuma. Sargāt no bērniem!
**EUH208:** Satur biocīdu maisījumu: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ona un 2-metil-2H-izotiazol-3-ona. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.

**АКРИЛОВАЯ КРАСКА ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ФАСАДОВ PROFILUX DECO WOOD**
Готовое к применению матовое покрытие для деревянных фасадов, беседок, заборов, окон и дверей. Основана на высококачественном акриловом связующем, обеспечивает отличную укрывистость, высокую износостойкость и длительную защиту от атмосферных осадков и ультрафиолетового излучения. Эластичная лакокрасочная плёнка предотвращает образование трещин, а грязеотталкивающие свойства облегчают уход за поверхностью. Долговременно сохраняет цвет и эстетичный внешний вид. Доступна в широкой цветовой гамме.
**ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И ПРИМЕНЕНИЕ.** Подходит для новых и ранее окрашенных пилёных или строганных деревянных поверхностей. Допускается нанесение также на соответствующим образом подготовленные бетонные и металлические поверхности.
**НОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ:** • Очистить поверхность от грязи, пыли и плесени. При необходимости вымыть средством для очистки фасадов и тщательно промыть водой. • Грунтовать краской DECO WOOD, разбавленной на 20%. Время высыхания — 3–4 часа в зависимости от температурного режима. • Начинать окраску по сухой поверхности.
**РАНЕЕ ОКРАШЕННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ:** • Удалить старую отслаивающуюся краску с помощью скребка или стальной щётки. • Вымыть фасадным очистителем, тщательно промыть водой и дать полностью высохнуть. • Проверить адгезию старого покрытия. Места с плохим сцеплением полностью удалить.
**НАНЕСЕНИЕ:** • Перед применением тщательно перемешать краску. • Наносить кистью, валиком или распылителем в 1–2 слоя. • При обычном распылении разбавить водой примерно на 10%. При безвоздушном распылении разбавление не требуется. • Рабочее давление: ≥200 бар, диаметр сопла 0,38 мм, угол распыления 30–65°.
Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, содержание влаги в древесине — не более 20%. Во время нанесения и высыхания температура воздуха, поверхности и краски должна быть выше +5°C. Относительная влажность воздуха — не выше 80%. Не рекомендуется окрашивать под прямыми солнечными лучами.
**ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:** • Расход: 4–10 м²/л в один слой. • Степень блеска: шелковисто-матовая. • Время высыхания (при +23°C и 50% относительной влажности): 2 часа. • Интервал между слоями: 2 часа. • Растворитель: вода. • Очистка инструментов: водой.
**УТИЛИЗАЦИЯ.** Избегать попадания в водоёмы и почву. Пустую тару и затвердевший материал утилизировать как бытовые отходы в соответствии с местными нормативными актами.
**ВНИМАНИЕ!** Срок годности — 24 месяца с даты изготовления при хранении в герметично закрытой упаковке при температуре от +5°C до +35°C. Дата изготовления указана на упаковке. Беречь от детей!
**EUH208:** Содержит смесь биоцидов: 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он и 2-метил-2H-изотиазол-3-он. Может вызывать аллергическую кожную реакцию.

**ACRYLIC PAINT FOR WOODEN FACADES PROFILUX DECO WOOD**
Ready-to-use matte coating for wooden facades, pergolas, fences, windows, and doors. Based on high-quality acrylic binder, it ensures excellent coverage, high abrasion resistance, and long-lasting protection against weather conditions and UV radiation. The flexible paint film prevents cracking, while dirt-repellent properties make surface maintenance easier. Maintains color and aesthetic appearance over time. Available in a wide range of colors.
**SURFACE PREPARATION AND APPLICATION.** Suitable for new and previously painted sawn or planed wooden surfaces. Can also be applied to properly prepared concrete and metal surfaces.
**NEW SURFACE:** • Clean the surface from dirt, dust, and mold. If necessary, wash with a facade cleaner and rinse thoroughly with water. • Prime using DECO WOOD paint diluted by 20%. Drying time – 3 to 4 hours depending on temperature conditions. • Start painting once the surface is dry.
**PREVIOUSLY PAINTED SURFACE:** • Remove old, flaking paint with a scraper or a steel brush. • Wash the surface with a facade cleaner, rinse thoroughly with water, and allow it to dry completely. • Check the adhesion of the existing coating. Areas with poor adhesion must be fully removed.
**APPLICATION:** • Stir the paint thoroughly before use. • Apply with a brush, roller, or spray in 1–2 coats. • For conventional spraying, dilute with approx. 10% water. No dilution needed for airless spraying. • Working pressure: ≥200 bar, nozzle size: 0.38 mm, spray angle: 30–65°.
The surface to be painted must be dry. Wood moisture content must not exceed 20%. During application and drying, the air, surface, and paint temperature must be above +5°C. Relative humidity should not exceed 80%. Do not apply in direct sunlight.
**TECHNICAL INFORMATION:** • Coverage: 4–10 m²/l per coat. • Gloss level: Silk matte. • Drying time (at +23°C, 50% RH): 2 hours. • Recoat time: 2 hours. • Thinner: Water. • Tool cleaning: With water.
**DISPOSAL.** Avoid release into water bodies or soil. Empty containers and hardened product must be disposed of as household waste in accordance with local regulations.
**WARNING!** Shelf life: 24 months from the production date if stored in a tightly sealed container at +5°C to +35°C. The production date is indicated on the packaging. Keep out of reach of children!
**EUH208:** Contains a mixture of biocides: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one. May cause an allergic skin reaction.

**Toodetud EL-s / Ražots ES / Произведено в ЕС/ Made in EU**
**Edasimüüja/ Izplatītājs / Дистрибьютор / Distributor:**

**Optimera Estonia AS**
Peterburi tee 71, Tallinn,
11415, Estonia;
+372 620 5071
**www.ehituseabc.ee**

**Optimera Latvia SIA**
Ata iela 5A, Rīga,
LV-1009, Latvia;
+371 2830 5151
**www.buvniecibas-abc.lv**