



Ahjuvärv

Alküüdemailvärv ahjudele

- ✓ Poolläikiv
- ✓ Sisaldab korrosioonivastaseid aineid
- ✓ Hea kattevõime ja kulumiskindlusega
- ✓ Temperatuurikindlus kuni 120°C
- ✓ Valmistoonid



Kirjeldus	
Omadused	Lahustipõhine kuumuskindel alküüdemailvärv ahjude värvimiseks. ✓ Tasandub pinnal hästi, moodustab sileda poolläikiva värvkatte ✓ Suurepärase kattevõimega ✓ Sobib ühekihiliste värvimissüsteemide puhul ✓ Vastupidav temperatuurile kuni 120°C ✓ Kiirendatud kuivamisajaga ✓ Kõrge stabiilsus värvitoonis ja -lâikes ✓ Värvil on suurepärase vastupidavus hõõrdumisele, pesemisele ja koduskeemiale. ✓ Värv koostisesse kuuluvad korrosioonivastased pigmendid EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtused: alaliik i 500 g/L. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värvis <500 g/L. Läikeaste: • Poolläikiv
Kasutusala	Metallist ahjude, -kaminade, -korstende ja -torude värvimiseks. Ei sobi ahju- ja kaminauste jt. detailide värvimiseks, mis kuumenevad üle 120°C.
Värvitavad pinnad	Metallpinnad. Sobib ka betoon-, raudbetoon-, asbesttsement-, tellis- ja krohvitud pindadele.
Kvaliteedi standardid	✓ ISO 2813 – läikeastme ja kulumiskindluse määramismeetod. ✓ LOÜ (lenduvad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses EL direktiiviga 2004/42/EÜ. ✓ Toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja tervishoiu juhtimissüsteemiga.
Tehnilised omadused	
Pinna ettevalmistus	Värvitavalt pinnalt eemaldada soolad, õlid ja muu mustus. Määratud pinnad pesta puhastusvahendiga Easy Clean ja lasta kuivada. Rooste ja kooruva värvi eemaldamiseks kasutada liivapaberit või terasharja. Lâikivad pinnad lihvida matistumiseni. Tolm hoolikalt eemaldada.
Värvimine	Enne kasutamist värvi hoolikalt segada. Vältimaks toonierinevusi, soovime suurte pindade värvimisel segada küllaldane kogus värvi ühes nõus. Kandke värv pinnale 1-2 kihti pintsli, madalakarvalise rulli või pihustiga pihustiga. Pihustiga värvimisel lahustada värvi White Spiritiga kuni töötamiseks vajaliku viskoossuseni (õhuvaba pihustiga – 5-10%, traditsioonilise pihustiga 10-15%). Sobiv õhu- ja

	pinnatemperatuur mitte alla +5°C ja suhteline õhuniiskus alla 80%. Mitte värvida pindu temperatuuriga üle +35°C. Värvikihtide vaheline kuivamisaeg sõltub kihi paksusest, temperatuurist ja õhuniiskusest ning võib olla 6...10 tundi, täielik kuivamine 24 tundi (temperatuur vahemikus 15-30°C). Krunditud pindu värvida alles peale krundi täielikku kuivamist.
Hooldamine	Pind saavutab oma lõpliku kõvaduse ja kulumiskindluse 4 nädalat pärast värvimisest. Kui pinda on vaja varem puhastada, tuleb seda teha ettevaatlikult, kasutades niisutatud pehmet pesuśvammī või -lappi. Värvitud pinna pesemiseks kasutatakse vett ja vajadusel neutraalseid või nõrgalt leeliselisi pesemisvahendeid (pH kuni 9). Pärast puhastamist pind hoolikalt loputada puhta veega ning lasta kuivada.
Värvus	Must, hall, pruun, beež.
Lahjendamine	Toode on kasutusvalmis.
Lahusti / Lahjendamine	White Spirit .
Kulu	9-12 m²/L.
Kuivamisaeg	Puutekuiv 2 tundi, teise kihi pealekandmine 6-10 tundi, ülevärvitav 24h temperatuuril +23°C ja suhtelisel õhuniiskusel 50%.
Töövahendid	Pintsel, madalakarvaline värvirull, pihusti.
Töövahendite puhastamine	Töövahendit pesta White Spiriti-ga puhtaks kohe peale värvimist.
Lisainfo	
Külmakindlus	Külmakindel.
Hoiustamine	Säilitada kindlalt suletud tootja originaalpakendis temperatuuril <30°C. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida jahedas.
Ohutusnõuded	 Hoiatus. Tuleohtlik vedelik ja aur. Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Hoiatus! Pihustamisel võivad tekkida ohtlikud sissehingatavad piisad. Pihustatud ainet või udu mitte sisse hingata. Sisaldab küllastumata dimeersete rasvhapete, C18, ja N,N-dimetüül-1,3- propandiamiini ja 1,3-propandiamiini reaktsioonisaaduste segu. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. Arsti poole pöördues võtta kaasa toote pakend või etikett. UFI: WS20-E03D-X00W-0Y7K. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Tulekahju korral: Kustutamiseks kasutada ABC pulberkustuti. Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida jahedas. Hoida pakend tihedalt suletuna.
Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse	Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Utiliseerida kui kemikaalijääke kehtiva piirkondliku jäätmeseadusandluse kohaselt. Vedelad jäägid tuleb üle anda ohtlike jäätmete kogumispunkti (Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmel 08 01 11). Teavet kogumispunktide kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01). Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav taara korralikult puhastada, kood 15 01. Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee
Tihedus	1,2 kg/L.
Pakendid	0,9 L
Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja tootja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel, ning sõltuvad kasutuskohast ja -tingimustest. Tootjana tagame toote kvaliteedi ja esitame omapoolsed parimad soovitusel toote õigeks kasutamiseks. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse, rakendatakse ja hooldatakse, seega ei vastuta tootja kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi - või hoiustamistingimuste rikkumisest jt. faktoritest. Tootja jätab endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolset ilma ette teatamata. Täpsema info saamiseks palun võtke meiega ühendust: http://eskaro.ee/kontaktid/main_office_contacts/	