


PINOTEX ULTRA LASUR+

Vett-hülgav lasuurne puidukaitsevahend

- Tagab puidule pikaajalise, kuni 10-aastase kaitse ilmastikumõjude eest
- Elastne viimistluskiht ei pragune ega kooru
- Veepõhine toode on kergesti pinnale kantav ja kuivab kiiresti



TOOTE OMADUSED

Pinotex Ultra Lasur+ on professionaalne valik neile, kes soovivad oma puitpindadele pikaajalist kaitset ja kaunist viimistlust. Süsteemse viimistluse korral (immutus ja 2 pinnakihti) tagab puitpinnale kuni 10 aastase kaitse ilmastikumõjude vastu. Kahel sideainel (akrüül ja alküüdvaik) põhinev toode on kergesti pinnale kantav; see nakkub hästi nii hõõveldatud kui saetud puiduga ja moodustab poolläikiva kattekihi, mis laseb aimata puidu loomulikku tekstuuri. Tootes sisaldub vaha tõrjub vett ja vähendab niiskuse imendumist puitu. Elastne viimistlus ei pragune ega kooru, säilitades puidu esteetilise välimuse aastateks. Toode on veepõhine, vähese lõhnaga ning kiiresti kuivav – tavatingimustes ülevärvitav juba 2-4 tunni möödudes. Sisaldab toimeaineid, mis takkistavad hallituse ja vetikate levikut viimistletud pinnal.

KASUTUSKOHT

Toode on mõeldud kasutamiseks välitingimustes erinevatel puitpindadel: fassaadid, pergolad, puitmööbel, ukсед, akna-raamid, liistud, aiad jms. Sobib nii hõõveldatud, peensaetud kui saetud puidule. Toode poolläikiv viimistlus tuleb parimal moel esile hõõveldatud puitpindadel.

PINNA ETTEVALMISTUS

- Töödeldav pind peab olema puhas, kvaliteetne ja kuiv (niiskussisaldusega alla 18%).
- Ei sobi seenkahjustustega (mädanik-, hallitus- ja sinavusseened) või kahjuritest asustatud puidule.
- Pinnal olev mustus (tolm, tahm, hallitus, orgaanika) eemaldada kuivalt harjates või sobiva puhastusvahendiga, loputades seejärel pinna puhta veega. Vaik eemaldada mehhaaniliselt või lakibensiinis immutatud lapiga.
- Vana lahtine puidukaitsevahendi kiht ja lagunenud või halliks muutunud puit eemaldada tugevakiulise harjaga. Pinnal olev läikiv puidukaitsekiht karestada parema nakke tagamiseks lihvpaberiga.
- Pinnal olev vana värvikiht eemaldada täielikult kas mehhaaniliselt (kaabits, tugev hari, lihvpaber), termiliselt (sooja õhupuhur, infrapunane kiirgus) või keemiliselt (värviemaldusvahend). Vältida puhastusmeetodeid, mis võivad puitu kahjustada (nt liivaprits).
- Puitlaudise kinnitamisel eelistada tsingitud naelu ja kinnitusklambreid. Töötlemata metallkinnitused viimistleda eraldi rooste vastu.
- Tagada puitvoodri korralik tuulutus, toimiv vihmaveesüsteem ja drenaaž; puitlaudis peab asuma maapinnast vähemalt 30 cm kõrgusel.

IMMUTAMINE

- Uus, samuti eelnevalt töötlemata puit immutada biotsiidse immutuskrundiga: veepõhise tootega **Pinotex Wood Base Aqua** või **Pinotex Wood Primer BPR** või lahustipõhise tootega **Pinotex Wood Base** või **Pinotex Base BPR**. Biotsiidne immutuskrunt kaitseb puitu mädanikseente ja sine eest.
- Eriti hoolikalt töödelda puitlaudise otsi, immutades neid küllastumiseni. Immutatud pinnal lasta kuivada vähemalt 24 tundi.
- Immutamine tuleb teha võimalikult varakult, et tagada puidule esmane kaitse ilmastikumõjude vastuse. NB! Värvitu immutuskrunt ei kaitse päikese UV-kiirguse eest.

VÄRVIMINE

- Veenduda, et puitpind on kuiv.
- Enne kasutamist ja töö käigus toodet hoolikalt segada.
- Toode **Pinotex Ultra Lasur+** kanda pinnale kahes kihis, lastes kihtide vahel pinnal nõuetekohaselt kuivada.
- Varem sama toote ja tooniga kaetud pindade uuendamiseks piisab ühest kihist. Iga lisakiht muudab tooni tumedamaks, läikivamaks ja vastupidavamaks.
- Lisainformatsiooni pinna ettevalmistamise, värvimise ja hoolduse kohta leiab Vastupidavustingimuste dokumendist, mis on leitav kodulehel www.pinotex.ee

TEHNILISED ANDMED

KASUTUSKOHT	Puitpinnad välistöö
SIDEAINE	Akrüül ja alküüdvaik
TIHEDUS	1,04–1,06 kg/l (sõltuvalt toonist)
LÄIGE	Poolläikiv
KUIVJÄÄK	33–35% (sõltuvalt toonist)
TOONID	Valmistoonid ja toonimine Acomix toonimissüsteemis
VÄRVIKAART	Pinotex Colour Collection
KUIVAMISAEG (23°C / 50% RH)	Puutekuiv 0,5 h pärast, ülevärvitav 2–4 h pärast
KATVUS (ÜKS KIHIT)	Hööveldatud puit 9–12 m ² /l, saetud puit 6–8 m ² /l
VEDELDI	Toode on kasutusvalmis ega vaja vedeldamist
TÖÖVAHEND	Pintsel
TÖÖVAHENDITE PUHASTAMINE	Seebivesi
SÄILIVUSAEG SULETUD TEHASETAARAS	3 aastat
TOOTE SÄILITAMINE	Suletud taaras, temp.+5...30°C
PAKEND	1 L / 3 L / 10 L
LOÜ SISALDUS	≤ 45 g/l (EL-s LOÜ (lenduvate orgaaniliste ühendite) sisalduse piirväärtus antud toote puhul (alaliik A/e) –130 g/l)

SOOITUSED VÄRVMISEKS JA PINNA HOOLDAMISEKS

- Toode on kasutusvalmis ega vaja vedeldamist.
- Nõutav õhu- ja pinnatemperatuur värvimise ja kuivamise ajal +10...25°C (soovitavalt +18±2°C), suhteline õhuniiskus < 80 %.
- Vältida värvimist külma, niiske või tuulise ilmaga ning otsese päikese käes.
- Toode kanda pinnale soovitatavalt pintsliga pikikiudu; eriti hoolikalt töödelda niiskusele altimad kohti, nt laudise otsasid.
- Kihide vahel lasta pinnal kuivada 2–4 tundi (temp. +18–22°C), madalamatel temperatuuridel on nõutav kuivamisaeg pikem.
- Värvitu **Pinotex Ultra Lasur+** sobib kasutamiseks toonimisalusena või tooni heledamaks muutmiseks. Värvitu toodet osakaal tohib lõpptootes olla kuni 30%. Toote valmistoonid on omavahel segatavad.
- Ühtlase värvitooni tagamiseks segada suurte pindade katmiseks vajalik kogus kokku ühte nõusse.
- Enne puitlaudise vms detailide paigaldamist katta need vähemalt ühe kihiga ka tagantpoolt.
- Vältida värvitud pindade kokkupuudet happelist või leeliselist reaktsiooni andvate pindadega (näit lõpuni kuivamata krohv).
- Eksploatatsiooni käigus määratud pinna puhastamiseks kasutada leiget vett või neutraalset puhastusvahendit, töövahendiks pehme hari või käsna. Puhastusvahendi kasutamise järel loputada pind hoolikalt puhta veega.

TÖÖVAHENDI PUHASTAMINE JA TOOTE LADUSTAMINE

- Töövahenditelt eemaldada üleliigne värv ja pesta need kohe pärast kasutamist puhta veega. Kuivanud toodet saab eemaldada ainult mehhaaniliselt.
- Tootejääke ja pesuveejääke mitte valada kanalisatsiooni, vaid viia need ohtlike jäätmete kogumispunkti. Säilivusaeg avamata pakendis 3 aastat; osaliselt täidetud taaras võib olla lühem.
- Sulgeda pakend hoolikalt pärast kasutamist. Hoida toodet tehaseaaras temperatuuril +5–30°C, kaitsta külmumise ja otsese päikesevalguse eest.

TÖÖOHUTUS, KESKKONNAKAITSE JA JÄÄTMEKÄITLUS

- Enne kasutamist tutvuda kasutusjuhendiga ja järgida ohutusnõudeid! Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Vältida sattumist keskkonda. Sisaldab biotsiidi. Sisaldab Hüdroksüfenüül-bensotriasoolderivaat (607-176-00-3), 3-jodo-2-propünüülbutüülkarbamaat, polümeerne bensotriasoool, 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon, CMIT/MIT (3:1) ja MBIT. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.
- Mitte valada tootejääke ega pesuveejääke kanalisatsiooni või veekogusse. Viia vedelad jäägid ja pesuveed ohtlike jäätmete kogumispunkti või võtta ühendust jäätmekäitlusettevõttega. Sisu ja pakend kõrvaldada vastavalt kohalikele ja rahvusvahelistele õigusaktidele.

TOOTJA

Akzo Nobel Baltics AS, Eesti.

ESINDAJA

Akzo Nobel Baltics AS, Tobiaase 8, 10147 Tallinn, Eesti, tel 6305 299, pinotex.ee@akzonobel.com

Mitmed tootekirjelduses toodud andmed on saadud laboritingimustes ning võivad varieeruda sõltuvalt toote pinnale kandmise meetodist, ilmastikutingimustest jne. Tootja ei võta endale vastutust kahjude eest, mis on põhjustatud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Lisainfo saamiseks palume pöörduda toote esindaja poole. Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi toodud andmetesse sellest eelnevalt informeerimata.