

KIILTO ULTRA FIX

Elastne tsemendibaasiline plaatimisegu

KASUTAMISOBJEKTID Sobib kahhel- ja klinkerplaatide, looduskivi, kiudtsemendi ning kergbetooni kinnitamiseks plast-, värvitud-, kahhel-, klinker ja tavalistele kivipindadele ning ka Kiilto Kerastop niiskustõkkega või Kiilto Fibergumiga käsitletud kipskartong- ja lubjaplaadile. Sobib kasutamiseks nii sise- kui ka välistingimustes.

ALUSPIND Plaaditavad aluspinnad peavad olema puhtad ja tolmuvabad. Vesialusel pahtlid tuleb eemaldada. Kuivad ja imavad pinnad tuleb niisutada (mitte plaatpindu). Põrandaküte tuleb välja lülitada ööpäev enne plaatimist. Plast-, värvitud-, kahhel- ja klinkerpindu plaatides tuleb jälgida, et:

- et pind on plaatimiseks piisavalt tugev
- pinnakattematerjal on tugevalt kinni aluspinnal
- vaha, rasv ja mustus pestakse plaaditavalt aluspinnalt leeliselise pesuainega ja pind loputatakse korralikult. Kui pind on kuivanud siis vajadusel see karestatakse liivapaberiga ja eemaldatakse lihvimistolm.

OMADUSED

- * pikk tööaeg
- * niiskuskindel
- * külmakindel
- * ka plaat- ja PVC-pindadele
- * sobib aluspinna väikeste ebatasasuste tasandamiseks enne plaatimist
- * ei soovitata pindadele, mis on pidevalt vee all (näit. basseinid)

KULU

ca. 3 kg/m² kasutades normaalse hammastusega segukammi
(hamba mõõtmed: laius 6 mm, vahe 6 mm, kõrgus 6 mm)
ca. 2 kg/m² kasutades mosaiik-segukammi
(hamba mõõtmed: laius 6 mm, vahe 6 mm, kõrgus 4 mm)

SEGAMISVAHEKORD 20 kg pulbrit / 5,0 l vett

TEHNILISED ANDMED

Sideaine	plasti-tsemendi-kvartsibaasiline pulber
Terasuurus	max. 0,5 mm

TÖÖAEG Segu kasutusaeg peale vee lisamist 3 – 4 tundi. Lahtioleku aeg umbes 15 min.

TÖÖTINGIMUSED Ruumi ja aluspinna temperatuur +18...20°C
Aluspinna niiskus - betoon < 90% RH
Plaatimisel peab aluspinna, segu ja plaatide temperatuur olema üle +5°C.

KASUTUSJUHEND Pulber puistatakse aeglaselt, pidevalt segades jahedasse (+18...+20°C) puhtasse vette, kuni moodustub ühtlane mass. Valmis segul lastakse seista u. 15 - 20 min., seejärel segatakse mass veelkord kergelt. Segu kantakse plaaditavale pinnale samaaegselt tugevalt surudes ja kammitakse segukammiga lahti alale, mis jõutakse plaatida 10-15 min. jooksul. Plaadid surutakse värsele segule ja koputatakse kohe kinni, nende asendit on võimalik muuta 15 min. jooksul. Piisava nakkumise tagamiseks peab eemaldatud plaadi tagakülg olema peaaegu täielikult seguga kaetud (kahhelplaadid 70% ja klinkerplaadid 100%). Seetõttu tuleb segukammi hammastuse valimisel alati lähtuda kinnitatavate plaatide mõõtmetest ja tagakülje mustrist. Segujäägid eemaldatakse värskelt vee ja niiske lapiga. Kuivanud segu saab eemaldada vaid mehaaniliselt.

Pind on kergelt koormust taluv ning vuukimiseks valmis 1 ööpäeva möödudes plaatide kinnitamisest, mitteimavatel aluspindadel aga 3 ööpäeva möödudes. Lõplik tugevus saavutatakse nädala pärast. Kuivamisaeg pikeneb madala temperatuuri ja kõrge õhuniiskuse toimet. Elementide ja ehitusplaatidest seinte nurgad, sein- ja põrandaplaatide vahelised vuugid ning muud nihkevuugid vuugitakse elastse Kiilto Sanitaarsilikooniga.

PAKKIMISVIIS 20 kg paberkott

LADUSTAMINE Suletud koti säilivusaeg kuivas ruumis 1 aasta.

TÖÖOHUTUS Värske segu on leeliseline ning ärritab nahka ja limaskesti. Vältida tarbetut kokkupuudet nahaga.

LISATEAVE Üalloodud andmed on kontrollitud ja õiged, tuginevad laboratoorsetele katsetele ja praktilistele kogemustele. Meie ei vastuta kahjude eest, mis on tingitud toote kasutamisesjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest.

Tehniline konsultatsioon telefonil 6 031 900.