

MASTER PRO

Seinaliim



KASUTAMISOBJEKTID	Madala emissioonimääraga liim klaaskiudtapeedi ja raskete tekstiilkatete kinnitamiseks kuivades ruumides. Sobib ka paberipõhjaliste tekstiil- ja vinüültapeetide liimimiseks. Ei sobi täisplastkatete kinnitamiseks.	
ALUSPIND	Aluspind peab olema kuiv, tasane ning tolmu ja rasvavaba. Eriti poorsed pinnad kruntida veega lahjendatud liimiga. Värvitud pinnad karestada ja pesta leeliselise pesuainega ja loputada korralikult enne liimimist.	
OMADUSED	<ul style="list-style-type: none">* vastab ehitusmaterjalide M1-emissiooniklassi normidele* läbipaistev liimivuuk* sobib poorsetele või eelnevalt karestatud värvitud pindadele* rulliga pealekantav* ainult kuivadesse ruumidesse* hea algnakkuvus* säilitab tapeedi fraktuuri* 1 ööpäeva möödudes ülevärvitav	
TEHNILISED ANDMED	Sideaine Vedeldi Erikaal Tuleohtlikkus Temperatuurikindlus Madalaim kasutust°	PVAc-dispersioon vesi ca. 1,05 kg/dm ³ mitte tuleohtlik jäätub +15°C
KULU	4-5 m ² /l	
TÖÖVAHEND	Värvirull	
LAHTIOLEKU AEG	Poorne aluspind 0 min. (kinnitada kohe), värvitud aluspind 10-20 min.	
TÖÖAEG	Poorne aluspind 15-20 min., värvitud aluspind max. 30 min. NB! Märgliimimine!	
KASUTUSJUHEND	Liim kanda liimikammiga või värvirulliga 1-2 paani ulatuses aluspinnale. Liimimine toimub märgliimimisena, mille puhul kate paigaldatakse kohe peale liimi pealekandmist. Ööpäeva möödudes liimimisest võib seinakatte üle värvida.	

Paberipõhjaliste tapeetide liimimisel järgida tapeedi tootja poolt antud juhiseid. Paberipõhjaliste tekstiiltapeetide puhul, mille

pinnamustri moodustavad samasuunalised tekstiilikiud, tuleb liim kanda tapeedile. Värsked liimiplekid eemaldada kohe niiske lapi või käsna.

LIIMIMISTINGIMUSED

Ruumi, liimi ja kattematerjali temperatuur +18...20°C

Aluspinna niiskus -puit 8...12%

-betoon max. 3 p-% või alla 85% RH

Liimimisel peab ruumis olema ruumile omane temperatuur, et vältida võimalikke temperatuurikõikumistest tekkivaid muutusi kattematerjalis.

Ruumis valitsevad tingimused, nagu temperatuur ja niiskus, samuti kasutatav liimikogus, mõjutavad oluliselt lõpptulemust ja liimi kuivamiskiirust. Seetõttu tuleb arvestada konkreetseid tingimusi ja meie poolt antud soovitusi kasutada vaid lähteandmetena.

PAKKIMISVIIS

1 L, 5 L, 15 L plastnõud

TÖÖ – KESKKONNAOHUTUS

Välgi toote kokkupuudet nahaga. Töövahendite pesuvee võib valada kanalisatsiooni. Toored tootejäägid kuivatatakse, kuivanud toote võib viia prügimäele. Lisainformatsioon ohutuskaardil.

LADUSTAMINE

Säilitada tihedalt suletud originaaltaaras jahedas, temperatuuril mitte alla +1°C. Peale pikaajalist ladustamist tuleks liimi enne tarvitamist hoolikalt segada. Avatud nõu puhul tuleb liim ära tarvitada u. 1 kuu jooksul.

Ülaltoodud andmed on kontrollitud ja õiged, tuginevad laboratoorsetele katsetele ja praktilistele kogemustele. Meie ei vastuta kahjude eest, mis on tingitud toote kasutamishendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest.

Tehniline konsultatsioon telefonil 6 031 900