



4400 multicoat

Ülielastne, viskoosne materjal veetõkkeks märgades ruumides nagu vannitoad, pesuruumid jms.

- Ühekomponentne, valmis kasutamiseks
- Vähene kulu
- Elastne
- Sobib kasutamiseks värskest valatud betoonil
- Hõlbustab kasutamist

4400 multicoat on väga elastne mastiks veetõkmembraani tegemiseks kõikidele sein- ja põrandapindadele. Nurgavuukide, läbiviikude, üleminekute jms kohtade tihendamiseks on saadaval safe coat kangas, nurgalindid ning eri mõõdus tihendusmansetid.

Polümeeridel põhinev veetõkmembraan mira 4400 multicoat on kasutusvalmis. Veetõket on väga lihtne pinnale kanda ja töödelda.

mira 4400 multicoat on saadaval 2 kg, 6 kg ja 15 kg plastiktaras.

Tarind

- Seinad
- Põrandad
- Märjad ruumid
- Sisetingimustes

Aluspind

- Betoonelemendid
- Kergbetoonelemendid
- Kergbetoonplokid
- Krohvitud müüritised
- Kipskrohv/-pahtel
- Kipskartongplaadid
- Puitplaadid



Toote kirjeldus

Eriti elastne, polümeeridel baseeruv veetõkkemembraan. Toode on kasutusvalmis, mitte lahjendada. mira 4400 on hõlbus kasutada.

Tehnilised andmed

Tihedus:	1,4 kg/l
Prao sildamisvõime, EN 1062-7 (mod)	4 mm
Kulu 1,5 kg/m ² , kihi paksus 0,6 mm	
Kuivamisaeg 18 ° C juures:	
Teise kihi paigaldus:	1-2 tundi
Kuivamisaeg 18 ° C juures:	
Plaatimine:	6-12 tundi
Optimaalne töötemperatuur :	10-25°C
Kulu:	min. 1,0 kg/m ² (kihi paksus 0,45 mm)

Kasutusala

4400 multicoat sobib veetõkkemembraani tegemiseks kõikidele sein- ja põrandapindadele. Nurgavuukide, läbiviikude, üleminekute jms kohtade tihendamiseks, kus on prao tekkimise oht, kasutage safe coat kangast, nurgalinte ning eri mõõdus tihendusmansette.

Mitte kasutada basseinides ja teistel pideva veekoormuse all olevatel pindadel.

Aluspind

Veetõkkemembraan mira 4400 multicoat sobib kasutamiseks betoonil, kergbetoonil, niiskuskindlal pahtlil, kipskartong- ja puitplaatidel, kipskrohvil ja -pahtlil. mira 4400 multicoat sobib kasutamiseks ka värskelt valatud betoonil. Muude aluspindade puhul küsige täpsemat nõu materjali müüjalt.

Aluspinna ettevalmistus

Aluspind peab olema tugev, sidus ja puhas. Aluspind peab olema kuiv, vaba mustusest, õlist, rasvast ja tsemendipiimast. Imavad aluspinnad soovitame eelnevalt töödelda mira 4180 primer krun-tainega.

Kasutamine

Esmalt paigalda mira 4400 multicoat mastiksiga nurgalindid, läbiviikude mansetid jms. Seejärel katta kõik pinnad ühtlase mira 4400 multicoat kihiga. Paari tunni möödudes, kui esimene kiht on piisavalt tahenenud ning ei määri, kanda pinnale teine mira 4400 multicoat kiht. Veetõkke kantakse aluspinnale pintslis või rulliga, teine kiht on soovitatav kanda pinnale esimese kihiga ristisuunas. Veenduge, et kogu pind on ühtlaselt veetõkkega kaetud. Põrandatel võib kahe kihi vahel kasutada safe coat tugevduskangast, mis tagab ühtlase kihipaksuse, aitab sillata võimalikke pragusid, ning võimaldab kanda kogu membraani pinnale ühe tööetapina.

Temperatuuril 18 ° C, võib edasine töötlus alata 6-12 tunni möödudes. Keraamiliste plaatidega katmisel järgime mira vastavat juhendit.

Ohutusnõuded

Toode ei sisalda ohtlikke aineid ja ei vaja ohumärgistust. Lähem info tooteohutuskaardilt.

Pakend

mira 4400 multicoat on saadaval 2 kg, 6 kg ja 15 kg plastiktaras.

Ladustamine ja transport

Transportida ja ladustada kaitstuna külma eest. Ladustamine temperatuuril üle 20°C võib tekitada pindmise kuivamise. Säilivusaeg avamata pakendis min 1 aasta tootmiskuupäevast.

Müük

mira tooted on saadaval parimates poodides üle Eesti.