

TOOTELEHT

AT502 ALUMIINIUMFOOLIUMTEIP

KIRJELDUS

30my paksune alumiiniumfooliumteip.
Kaetud survetundliku dispressioon akrüül
liimiga. Teibil on liimikihipoolisel küljel
kaitsepaber, mis tuleb paigaldamisel eemaldada.



RAKENDUSED

Kasutatakse soojusisolatsiooni paneelide ühenduskohtade tihendamiseks. Alumiiniumiga lamineeritud mineraalkiudmaterjali tihendamine ja liimimine. Sauna leiliruumi soojusekraanina kasutatava fooliumi liitekohtade ühendamiseks.

- Hea kõrgete temperatuuride taluvus
- Isekustuv
- Veekindel
- * Leegilevikut aeglustav
- * Kerge lahtikerida ja rebida
- * Suurepärane veeauru vastupidavus

TEHNILISED NÄITAJAD

Omadused	Mõõdud
Kogupaksus	0,07 mm
Alumiiniumi paksus	30 my
Katkemisjõud	12 N/cm
Kleepuvus terasega	3,60 N/cm
Venivus	5%
Tulekindlus	isekustuv
Kasutustemperatuur	-20°C / +110°C
Paigaldustemperatuur	0°C / +40°C
Spetsifikatsioon	Vastab BS476 osale 6 ja 7 kategoorial. Tuleklass M1 klass 0

SOOVITUSED .

Toodet ladustada originaalpakendis, temperatuuril +12 °C. - +40 °C.
Paigaldamisel peab pind olema puhas, kuiv rasva-, õli või muude saasteainete vaba.